



«АНТИКОР 3 В 1»

ТУ 2313-008-56421682-2013

Антикоррозионная грунт-эмаль представляет собой суспензию пигментов и антикоррозионных добавок в полимерном связующем, с добавлением преобразователя ржавчины и различных аддитивов

Общие положения	<p>Технологическая карта регламентирует технологию нанесения антикоррозионной грунт-эмали «АНТИКОР 3 В 1» для окрашивания металлических и железобетонных конструкций в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, эксплуатируемых в атмосферных условиях.</p> <p>Рекомендуется для защиты ж/д транспорта, с/х техники, мостов и в судоремонте.</p>
Подготовка металлической поверхности	<p>В соответствии со СНиП 3.04.03 поверхность металлических изделий не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных брызг, подрезов от сварки, следов резка, остатков флюса.</p>
Обезжиривание до очистки	<p>Обезжиривание металлической поверхности производить ксилолом, растворителями Р-4 или 646.</p>
Очистка металлической поверхности	<p>Очистка металлической поверхности от окислов производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени Sa 2 1/2 по ISO 8501-1:2007, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина или пригар.</p> <p>Очистка механизированным инструментом металлической поверхности производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2 по ISO 8501-1:2007.</p>
Обеспыливание	<p>После очистки поверхность необходимо обеспылить или продуть сжатым воздухом без содержания масла и влаги.</p>
Обезжиривание после очистки	<p>При наличии на подготовленной поверхности масляных загрязнений поверхность изделия повторно обезжирить ксилолом, растворителями Р-4 или 646. Обезжиривание поверхности производится методами распыления непосредственно перед окрашиванием. Допускается обезжиривание жесткой щетки или ветошью, смоченной растворителем, с последующей протиркой сухой чистой ветошью.</p> <p>Во избежание появления коррозии перерыв между подготовкой поверхности и началом окрасочных работ составляет 6 часов;</p> <p>Запрещается окрашивание по влажной поверхности.</p>
Подготовка бетонной поверхности	<p>Согласно СНиП 3.04.03 бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, масляных пятен, грязи и пыли.</p> <p>Дефекты бетонного покрытия более 2 мм должны быть зашпаклеваны.</p>
Очистка бетона	<p>Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислот агрессивных сред, должны быть промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4-5 %-ным раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.</p>

Подготовка нового бетона	<p>К окрасочным работам нового бетона можно приступать через 28 дней со дня изготовления бетона с обязательным контролем влажности бетона.</p> <p>С поверхности необходимо удалить загрязнения. Высолы удалить стальной щеткой. Глянцевую поверхность бетонных конструкций для придания необходимой шероховатости необходимо подвергнуть абразивоструйной очистке.</p>
Шероховатость поверхностей	Шероховатость очищенной металлической или бетонной поверхностей R_z (ГОСТ 2789) должна быть не более 40-60 мкм. При превышении шероховатости требуется наносить дополнительный слой грунт-эмали.
Финишный слой	<p>На покрытие грунт-эмали «АНТИКОР 3 В 1» возможно нанесение покрывного слоя антикоррозионной композиции «ЯМАЛ-25».</p> <p>Нанесение покрывного слоя разрешается только после полного высыхания грунт-эмали «АНТИКОР 3 В 1».</p>
Подготовка грунт-эмали	<p>Перед применением выдержать грунт-эмаль при комнатной температуре в течении 8 часов.</p> <p>Грунт-эмаль «АНТИКОР 3 В 1» перемешать в таре завода-изготовителя мешалкой до однородности по всему объему.</p>
Разбавление	<p>При необходимости в грунт-эмаль добавить растворитель (ксилол, Р-4) постепенно небольшими порциями до получения равномерного факела или нужной вязкости.</p> <p>Минимальная рабочая вязкость грунт-эмали по вискозиметру ВЗ-246(4) при температуре 20 °С в зависимости от метода нанесения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пневматическое распыление – 35 с; - безвоздушное распыление – 40 с; - ручное нанесение - 75 с. <p>Количество растворителя на разбавление не должно превышать 10%.</p> <p>Запрещается применение иных разбавителей! Рекомендуется приобретение растворителя вместе с грунт-эмалью у производителя.</p> <p>При использовании грунт-эмали возможны перерывы в работе при хранении в плотно закрытой таре, при возобновлении работы ее необходимо перемешать мешалкой.</p>
Нанесение грунт-эмали	
Климатические условия	<p>Температура окружающей среды при нанесении грунт-эмали должна быть в интервале от минус 30 °С до плюс 40 °С и влажности воздуха не более 80%;</p> <p>Окрасочные работы не производятся или останавливаются во время дождя и снега, а также при скорости ветра более 10 м/сек.</p> <p>Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °С выше точки росы.</p>
Пневматическое распыление	<p>Настройка окрасочного оборудования при пневматическом распылении производится в соответствии с инструкцией на оборудование;</p> <p>Рекомендации по нанесению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм; - давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см²; - диаметр сопла пневматического распылителя, мм: 1,4-1,7.
Безвоздушное распыление	<p>Настройка окрасочного оборудования при безвоздушном распылении производится в соответствии с инструкцией на оборудование;</p> <p>Рекомендации по нанесению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм; - давление материала 80-150 бар; - диаметр сопла безвоздушного распылителя мм: 0,38-0,58;
Ручное нанесение	Ручное нанесение рекомендуется производить валиком без ворса или кистью из натурального волокна.
Полосовое окрашивание	Полосовое окрашивание сварных швов, торцевых кромок и других труднодоступных мест проводят кистью или валиком перед полным окрашиванием.
Толщина покрытия	<p>Грунт-эмаль наносится в 2-3 слоя. Толщина однослойного покрытия «АНТИКОР 3 В 1» (по сухому слою) – 35-50 мкм.</p> <p>Толщина покрытия не более 150 мкм.</p>
Расход грунт-эмали	Расход грунт-эмали «АНТИКОР 3 В 1» при однослойном нанесении распылителем составляет 120-250 г/м ² . При нанесении валиком или кистью расход составляет 100-150 г/м ² .

Межслойная сушка и времени высыхания покрытия	Минимальное время высыхания до нанесения следующего слоя и окончательного высыхания покрытия при распылении, не менее, чем:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 248 884 277">Температура при нанесении</th> <th data-bbox="884 248 1018 277">-30 °С</th> <th data-bbox="1018 248 1134 277">-5 °С</th> <th data-bbox="1134 248 1251 277">+10 °С</th> <th data-bbox="1251 248 1367 277">+20 °С</th> <th data-bbox="1367 248 1481 277">+40 °С</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 277 884 344">Время высыхания при однослойном нанесении 35-50 мкм, ч, не более</td> <td data-bbox="884 277 1018 344">11:40</td> <td data-bbox="1018 277 1134 344">6:00</td> <td data-bbox="1134 277 1251 344">3:20</td> <td data-bbox="1251 277 1367 344">2:00</td> <td data-bbox="1367 277 1481 344">0:40</td> </tr> </tbody> </table>	Температура при нанесении	-30 °С	-5 °С	+10 °С	+20 °С	+40 °С	Время высыхания при однослойном нанесении 35-50 мкм, ч, не более	11:40	6:00	3:20	2:00	0:40
Температура при нанесении	-30 °С	-5 °С	+10 °С	+20 °С	+40 °С								
Время высыхания при однослойном нанесении 35-50 мкм, ч, не более	11:40	6:00	3:20	2:00	0:40								
Промывка оборудования	Оборудование следует промывать ксилолом, Р-4, 646.												
Важно!	По окончании работ немедленно произвести очистку оборудования для предотвращения высыхания лакокрасочного материала.												
Формирование покрытия	Формирование покрытия грунт-эмали «АНТИКОР 3 В 1» происходит без нагревания при естественных условиях. Окончательное формирование покрытия происходит в течении 3 суток при +20°С. При более низких температурах срок увеличивается до 14 суток.												
Транспортирование	Транспортирование и монтаж окрашенных конструкций можно производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения финишного слоя.												
Ремонт покрытия	Ремонт поврежденного участка покрытия зачистить инструментом, обеспылить, обезжирить. Нанести композицию валиком или кистью.												
Хранение грунт-эмали	Гарантийный срок годности грунт-эмали «АНТИКОР 3 В 1» – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить материал необходимо в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией или под другим укрытием, препятствующим попаданию прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 60 °С до плюс 40 °С.												
Требования безопасности	Данный продукт является пожароопасным и токсичным. Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, халаты, респираторы и т.д.). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.												